

PFCR-6105/6107

رنگ استخوری

تعریف :

این پوشش بر پایه رزین کلروکائوچو به همراه پلاستیسایزر کلردار طراحی شده و چسبندگی بسیار بالایی به سطوح بتنی دارد. مقاومت این پوشش در برابر محلول های کلردار نظیر آب استخر بسیار بالاست. این پوشش تک جزئی بوده و کاربرد آن بسیار آسان است و حساسیت آن هنگام اعمال نسبت به شرایط محیطی بسیار پایین می باشد.

دستورالعمل اعمال :

آماده سازی سطح:

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، گرد و غبار، زنگ زدگی، بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشد.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

مراحل اعمال :

جهت رقیق نمودن رنگ تینر T-955 را به تدریج اضافه نموده بهم بزیند تا ترکیب یکنواختی حاصل شود.
این رنگ توسط اسپری معمولی، بدون هوا، غلتک و قلم مو قابل اعمال است و قسمت های رنگ نشده و آسیب دیده در مساحت های کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار، بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر T-955 شستشو دهید.

مصارف :

- استخرهای دارای دیواره های بتنی
- مخازن بتنی آب

خواص و مزایا :

- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر محلولهای کلردار
- مقاومت عالی نسبت به نفوذ آب در سطح بتن
- چسبندگی عالی به سطح بتن
- اعمال بسیار آسان

جدول خواص :

فام	آبی روشن و سفید
براقیت	مات
تعداد اجزاء	یک جزئی
درصدجامدحجمی	۶۰٪
دانسیته	۱/۵۲gr/cm ³
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	۷۵ - ۵۰ میکرون
پوشش تنوری با ضخامت پیشنهادی	۱۸۵ - ۱۲۵ گرم بر هر مترمربع
زمان خشک شدن سطحی	۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	۱ ساعت
زمان خشک شدن کامل	۲۴ ساعت
ویسکوزیته	۹۰-۱۰۵ cps
روش سخت شدن	تبخیر حلال
حلال رقیق کننده	T-955
دوره انبار داری	۱۲ ماه (در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی - دمای °C ۳۰-۵)
بسته بندی	۵ کیلوگرم ۲۰ کیلوگرم ۲۵ کیلوگرم